

## 射包級 產品說明書(本色/黑色/客製化配色)

產品特色:

- ※ 可接著材質 PC、ABS、PMMA、PCTG、TPEE、PBT、PET、PA6、PA66、PP、PE
- ※ 耐刮、耐候、耐黃變、高溫回彈性佳
- ※ 可回收再利用、不影響接著效果
- ※ 可同時接著極性(PA/PC)與非極性基材(PP/PE)
- ※ 符合 RoHS、REACH、FDA、PROP 65 檢驗規範

Hardness 硬度	45	55	65	75
Specific Gravity 比重	1.15±0.05	1.15±0.05	1.15±0.05	1.15±0.05
Tensile Strength 抗張強度	2.8±0.2	3.2±0.2	4±0.2	4.8±0.2
Elongation 伸長率	>700	>700	>600	>500
Melt Flow Rate 熔融指數(230/2.16)	4-8	4-8	4-8	4-8
Dry temperature /hour 烘料溫度 - 小時	60度 1 小時	60度 1 小時	60度 1 小時	60度 1 小時
Processing Temp 加工溫度	210-240	210-240	210-240	210-240

注意事項:

- 1.應使用顏料種類之色粉，勿添加硬指酸類滑劑或極性類分散劑
- 2.如射出溫度過低，接著效果會下降

※ 以上數據僅代表一般通用數據