

高透明級 產品說明書

產品特色:

- ※ 為 SBS 或 SEBS 基材 (可調整硬度範圍 20A-90A)
- ※ 耐刮·耐黃變·回彈性佳
- ※ 可回收再利用·不影響接著效果
- ※ 符合 RoHS、REACH、FDA、PROP 65 檢驗規範

Hardness 硬度	45	55	65	75
Specific Gravity 比重	1.15±0.05	1.15±0.05	1.15±0.05	1.15±0.05
Tensile Strength 抗張強度	2.5±0.2	3.5±0.2	6±0.2	7±0.2
Elongation 伸長率	>1000	>1000	>1000	>1000
Melt Flow Rate 熔融指數(190/2.16)	>15	>15	>15	>15
Processing Temp 加工溫度	160-180	160-180	160-180	160-180

※ 以上數據僅代表一般通用數據